# **HOJA TECNICA**

## Placa de aluminio fundido AW 5083

#### Características de la aleación:

Aleación EN AW 5083 [AlMg44,5Mn0,7]. Tipo de aleación endurecido naturalmente.

Temple homogeneizado y libre de tensiones.

Superficie fresada en ambas caras, rugosidad Ra 0,4 µm con film protector.

Características mecánicas:Valores típicos¹¹Límite elástico[MPa]110 - 130Carga a la rotura[MPa]230 - 290Elongación A5[%]10 - 15Dureza HBW[2,5/62,5]68 - 75

Características físicas: Valores típicos<sup>1)</sup>

Densidad  $[g/cm^3]$ 2.66 Módulo elástico [GPa] 70 16 - 18 Conductividad eléctrica [m / O mm<sup>2</sup>]Coeficiente de expansión térmica [K-1 · 10-6] 23.3 110 - 130 Conductividad térmica  $[W/m \cdot K]$ Capacidad térmica específica  $[J/kg \cdot K]$ 900

#### Características de mecanizado<sup>2)</sup>:

Estabilidad dimensional	1
Maquinabilidad	2
Erosión	1
Soldabilidad (Gas/TIG/MIG/Resistencia/EB)	4/2/2/2/1
Resistencia a la corrosión (atmósfera salina/ intemperie/bajo fatiga)	1/1/3
Deformación	5
Anodizado (técnico/decorativo/duro) 3)	2/6/2
Pulido	2 - 3
Texturado	4 - 5
Contacto con alimentos (de acuerdo con DIN EN 602)	Si

#### Tolerancias:

En espesor [mm]	Planitud 4)	espesor [mm]	ancho y largo [mm]
5	0.80	± 0.1	DIN ISO 2768-1m
6 – 12.7	0.40	± 0.1	DIN ISO 2768-1m
> 12.7	0.13	± 0.1	DIN ISO 2768-1m

#### Dimensiones de las placas en origen:

Dimensiones / placas 2030 x 4000 mm Espesores de 5 a 100 mm

### Dimensiones de las placas en depósito Uddeholm Buenos Aires:

Dimensiones / placas 1540 x 3000 mm Espesores de 5 a 100 mm

#### Fecha 01.03.2024

- 1) Valores típicos a temperatura ambiente.
- La escala de aptitud varía de 1 (muy bueno) a 6 (no aplicable).
- 3) Solo anodizado técnico. No se garantiza acabado óptico.

La planitud superficial para placas de formato completo se mide con una regla digital de longitud 1 metro.

