

ACEROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN - ACEROS MARTENSÍTICOS DE TEMPLE POR PRECIPITACIÓN (PH)

Segmentos de aplicación

Médica

Ingeniería

Formatos disponibles

Productos largos

Descripción

BÖHLER N765 (UNS S46500) es un acero inoxidable martensítico envejecido fundido al vacío (grado PH) con una combinación única de alta resistencia, tenacidad y resistencia a la corrosión.

Los productos se utilizan normalmente para piezas tratadas térmicamente en las que se requiere resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión, alta resistencia y tenacidad hasta 427 °C (800 °F) con buena ductilidad y resistencia transversal.

El material BÖHLER N765 alcanza una resistencia a la tracción de más de 250 ksi (1722 MPa) cuando se endurece a 950 °F (condición H950) y ofrece una combinación superior de resistencia, tenacidad y resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión en comparación con otros aceros PH de alta resistencia como el 15-5PH o el PH 13-8Mo.

Pueden seleccionarse temperaturas de temple de 950°F a 1050°F para conseguir la combinación deseada de resistencia, tenacidad y resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión.

La aleación no sólo cumple los requisitos especiales y exigentes de la industria aeroespacial, sino que también se utiliza en equipos marinos, armas de fuego, herramientas manuales, perforación de petróleo y gas y la industria médica, entre otros.

Método de obtención

VIM + VAR

Aplicaciones

- > Industria médica
- > Ejes
- > Tornillos, pernos, tuercas
- > Cirugía
- > Ingeniería mecánica
- > ejes para ingeniería mecánica

Datos técnicos

Designación		Estándares	
Custom 465	Market grade	F899	ASTM
S46500	UNS	A564	

Composición Química

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Ti	N
máx. 0.02	máx. 0.25	máx. 0.25	máx. 0.015	máx. 0.010	11.00 a 12.50	0.75 a 1.25	10.75 a 11.25	1.50 a 1.80	máx. 0.01

Refers to ASTM A564 S46500.

Estado de suministro

Recocido por disolución

Dureza (HB)	máx. 331 Tratamiento subzero adicional
-------------	--

Barras redondas

Diámetro* mm		
5.00	-	13.50
12.50	-	65.00

* Diameter 5.00 - 13.50 mm disponible en alambre

Diameter 12.5 - 65 mm barras redondas

Más información cómo cantidades mínimas, largos y tolerancias, consultar

Si hay más formatos de productos disponibles adicionales a productos largos, tenga en cuenta que pueden diferir en procesos de fundición diferentes, fichas técnicas, entrega y superficie en estado de suministro, así como en el rango de dimensiones disponibles. Para especificaciones técnicas obligatorias, otros requisitos y dimensiones, póngase en contacto con nuestros distribuidores locales de voestalpine BÖHLER. Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine High Performance Metals Argentina S.A.

Mozart 40

B1619ADU, Centro Industrial Garín, AR

T. +54 911 7700-4100

E. ventas.argentina@voestalpine.com<https://www.voestalpine.com/hpm/Argentina>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.