ACEROS TERMORRESISTENTES

Formatos disponibles

Chapas

Descripción

Acero para construcción de hornos y talleres de tratamiento térmico.

Aplicaciones

- Componentes para plantas químicas (incl. GNL, FGD, urea, PEBD, etc..)
- Otros componentes de CPI, gas y petróleo
- Tuberías, bridas, accesorios, válvulas

Datos técnicos

Designación	
1.4713	SEL
X10CrAlSi7	EN

Estándares	
10088-1 10095	EN ISO

Composición Química

C	Si	Mn	Cr	Al
≤ 0,12	0,50 - 1,00	1	6,00 - 8,00	0,50 - 1,00





Si hay más formatos de productos disponibles adicionales a productos largos, tenga en cuenta que pueden diferir en procesos de fundición diferentes, fichas técnicas, entrega y superficie en estado de suministro, así como en el rango de dimensiones disponibles. Para especificaciones técnicas obligatorias, otros requisitos y dimensiones, póngase en contacto con nuestros distribuidores locales de voestalpine BÖHLER. Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros.Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg, AT
T. +43/50304/20-0
E. info@bohler-edelstahl.at
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

voestalpine
ONE STEP AHEAD.