# TITANE ET ALLIAGES DE TITANE

## Variantes de produits disponibles

Tôle

## Description du produit

Bohler L514 is a non-alloyed grade with high corrosion resistance in various environments and excellent ductility with good mechanical properties.

## Applications

- Domaine médical
- Chimie et pétrochimie (y compris GNL, urée)
- Instruments et implants médicaux
- Composants pour usines chimiques (y compris GNL, FGD, Urée, LDPE, etc.)
- Autres composants pour l'industrie pétrolière, gazière et chimique

## Données techniques

| Désignation normalisée | |
|---|---|
| Grade 4 | Market grade |
| 3.7065 | SEL |
| R50700 | UNS |

| Normes | |
|---|---|
| ISO 5832-2 | EN ISO |
| 17850 | DIN |
| 17860 | |
| B265 | ASTM |
| F67 | |
| VdTÜV-WB230/1 | Others |

## Composition chimique

| C | Fe | N | O | H | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| max. 0.08 | max. 0.40 | max. 0.05 | max. 0.5 | max. 0.015 | max. 0.1 |

Related to ASTM B265

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous.Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

**voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG**
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg, AT
T. +43/50304/20-0
E. info@bohler-edelstahl.at
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

voestalpine
ONE STEP AHEAD.