

ACIERS DE CONSTRUCTION - ACIERS DE TRAITEMENT ET DE NITRURATION

Segment d'application

[Aviation](#)
[Automobile](#)

Variantes de produits disponibles

[Produit long](#)

Description du produit

BÖHLER V132 est un acier Ni-Cr-Mo faiblement allié de qualité aéronautique, qui se présente sous la forme de barres ou de pièces forgées nécessitant des hautes résistances à la traction ou ténacité, en particulier dans les grandes sections transversales à l'état trempé et revenu.

Ces produits sont généralement utilisés pour des pièces nécessitant une capacité de trempe à cœur jusqu'à une épaisseur nominale de 89 mm au moment du traitement thermique, mais leur utilisation n'est pas limitée à ces applications. Par exemple, les composants et pièces soumis à de fortes contraintes pour l'industrie aéronautique, les rails, les arbres d'hélicoptères, les boulons et les vis.

Procédé d'élaboration

[Airmelted + VAR](#)

Applications

- > Composants structurels (aérospatiale)
 - > arbres de transmission
- > Autres composants pour l'aérospatial
 - > engrenages
- > vilebrequins

Données techniques

Désignation normalisée		Normes	
300M	Market grade	6417	AMS
K44220	UNS		

Composition chimique

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Cu
0.38 jusqu'à 0.43	1.45 jusqu'à 1.80	0.60 jusqu'à 0.90	max. 0.010	max. 0.010	0.70 jusqu'à 0.95	0.30 jusqu'à 0.50	1.65 jusqu'à 2.00	0.05 jusqu'à 0.10	max. 0.35

Refers to AMS 6417

Condition de livraison

Recuit

Dureté (HB)	max. 311 Hot finished and annealed, above 12.7 mm diameter
-------------	--

Recuit

Résistance à la traction (MPa)	max. 1,027 Cold finished and annealed, max 12.7 mm diameter
--------------------------------	---

Barres rondes et fil machine (le cas échéant)

Diamètre mm			MOQ kg	Longueur m			Tolérance
CERCLE							
12.50	-	55.00	1,200	3.00	-	4.00	IT h/k 11
55.01	-	120.00	2,500	3.00	-	4.00	IT h/k 11
120.01	-	140.00	2,500	3.00	-	5.00	IT h/k 14
FORMÉ							
140.01	-	203.20	2,200	2.00	-	5.00	IT h/k 14
203.21	-	254.00	3,500	2.00	-	5.00	IT h/k 14

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>