

ACIERS À OUTILS POUR TRAVAIL À CHAUD

Segment d'application

Travail à chaud

Variantes de produits disponibles

Produit long*

Pièce forgée

* Les données indiquées concernent exclusivement les produits longs. Veuillez tenir compte des remarques à la fin de la fiche technique (pdf).

Description du produit

BÖHLER W720 VMR - Acier à haute résistance apte à la trempe martensitique

Acier à ultra-haute résistance, apte à la trempe martensitique (maraging), qui atteint ses propriétés de haute résistance par rapport aux aciers trempables, non pas par une structure de durcissement avec une teneur en carbone relativement élevé, mais par précipitation de phases intermétalliques, à partir d'une masse de base martensitique au nickel, quasiment exempte de carbone. Haute résistance à la traction et limite d'élasticité élevée, bonne ténacité (contraction, dilatation, résilience, ténacité à la rupture de fissure), même à basses températures, haute résistance à la traction et aux criques dues à l'échauffement. Changement dimensionnel pratiquement nul lors du traitement thermique, pas de décarburation ni de risque de fissure, trempe à cœur même avec de grandes dimensions, bonne aptitude à l'enlèvement des copeaux à l'état recuit de mise en solution, enlèvement des copeaux possible même à l'état durci. Bonne aptitude au formage à froid grâce à la faible tendance au durcissement, meilleure soudabilité et traitement thermique simple aux basses températures.

Procédé d'élaboration

VIM + VAR

Applications

- Presses à extrusion
- Vis, boulons, écrous
- Fonderie sous pression - HPDC
- Moulage par injection
- Composants généraux pour l'ingénierie mécanique
- Génie mécanique

Données techniques

Désignation normalisée	
1.6358	SEL
K93120	UNS

Composition chimique

C	Si	Mn	Mo	Ni	Co	Ti	Al
≤ 0,030	≤ 0,10	≤ 0,10	5.00	18.50	9.00	0.70	0.10

Condition de livraison

Recuit de mise en solution

Dureté (HB)	max. 353
-------------	----------

Recuit de mise en solution + durcissement par précipitation

Résistance maximale (UTS) (MPa)	min. 1900
---------------------------------	-----------

Traitement thermique


Recuit de mise en solution

Température	820 °C	1 hour air, gas
-------------	--------	-----------------

Durcissement par précipitation

Température	430 °C	3 hours / air 1720 to 1870 N/mm ²
Température	480 °C	3 hours / air 1860 to 2000 N/mm ²

Ageing chart



Aging:

Solution annealed 820°C (1508°F) / 1 hour / air
Aging time: 3 hours

Propriétés physiques

Température (°C)	20
Densité (kg/dm ³)	8.2
Conductivité thermique (W/(m.K))	14
Chaleur spécifique (kJ/kg K)	0.46
Résistivité électrique (Ohm.mm ² /m)	0.4
Module d'élasticité (10 ³ N/mm ²)	193

Dilatation thermique

Température (°C)	100	200	300	400	500	600
Dilatation thermique (10^{-6} m/(m.K))	10.2	10.8	11	11.4	11.8	11.8

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.