

# ACEROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN - ACEROS MARTENSÍTICOS, SEMIMARTENSÍTICOS Y FERRÍTICOS

## Formatos disponibles

Chapas

## Descripción

Acero martensítico resistente a la corrosión con 14% de Cromo y adición de Niobio. Para cuchillos especiales, tijeras, cuchillos de cocina y cuchillas de maquinaria de corte.

## Aplicaciones

- > Cuchillos de mano personalizados
- > Industria alimentaria
- > Cuchillas de máquinas (fabricantes)
- > Industria química (GNL, urea)

## Composición Química

| C    | Si   | Mn   | Cr   | Mo  | Ni  | V   | Nb   |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 0.72 | 0.52 | 0.45 | 14.4 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.78 |

Si hay más formatos de productos disponibles adicionales a productos largos, tenga en cuenta que pueden diferir en procesos de fundición diferentes, fichas técnicas, entrega y superficie en estado de suministro, así como en el rango de dimensiones disponibles. Para especificaciones técnicas obligatorias, otros requisitos y dimensiones, póngase en contacto con nuestros distribuidores locales de voestalpine BÖHLER. Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

**voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG**

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. [info@bohler-edelstahl.at](mailto:info@bohler-edelstahl.at)

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.