

ACEROS PARA RODAMIENTOS

Segmentos de aplicación

Aviación

Formatos disponibles

Productos largos

Descripción

Esta especificación se refiere a un acero de baja aleación de calidad aeronáutica y doble fusión al vacío en forma de barras, piezas forjadas y material de forja.

Se utiliza normalmente para piezas carburizadas críticas, como rodamientos que funcionan con cargas pesadas y altas velocidades a temperaturas moderadas. Por ejemplo, rodamientos y elementos rodantes, bolas y pistas de rodadura.

Método de obtención

VIM + VAR

Aplicaciones

> Rodamientos > Componentes de turbinas y motores (aeroespaciales) > Otros componentes aeroespaciales

Datos técnicos

Designación		Estándares	
M50 Nil	Market grade	6278	AMS
13DCNV40	EN		

Composición Química

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	W	Cu	Co
0.11 a 0.15	0.10 a 0.25	0.15 a 0.35	máx. 0.015	máx. 0.010	4.00 a 4.25	4.00 a 4.50	3.20 a 3.60	1.13 a 1.33	máx. 0.15	máx. 0.10	máx. 0.25

Related to AMS 6278

Estado de suministro

Recocido

Dureza (HRC)	máx. 27 Cold finished and annealed, max 12.7 mm diameter
Resistencia a la tracción (MPa)	máx. 862 Cold finished and annealed, max 12.7 mm diameter

Recocido

Dureza (HB)	máx. 255 Hot finished and annealed, above 12.7 mm diameter
-------------	--

Recocido

Dureza (HB)	máx. 269 Cold finished and annealed, above 12.7 mm diameter
-------------	---

Barras redondas

Diámetro mm			MOQ kg	Longitud m			Tolerancia
FORZADO							
12.50	-	55.00	1,250	3.00	-	4.00	IT h/k 11
55.01	-	120.00	1,400	3.00	-	4.00	IT h/k 11
120.01	-	125.00	1,400	3.00	-	5.00	IT h/k 14

Si hay más formatos de productos disponibles adicionales a productos largos, tenga en cuenta que pueden diferir en procesos de fundición diferentes, fichas técnicas, entrega y superficie en estado de suministro, así como en el rango de dimensiones disponibles. Para especificaciones técnicas obligatorias, otros requisitos y dimensiones, póngase en contacto con nuestros distribuidores locales de voestalpine BÖHLER. Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.