

LEGHE A BASE NICHEL

Granulometria disponibile

Lamiere

Descrizione del prodotto

L075 è una lega di nichel-cromo-ferro con aggiunta di titanio. Componenti per turbine a gas o a vapore

Applicazioni

> Altri componenti per la generazione di energia

Dati tecnici

Corrispondenze	
Alloy 75	Market grade
2.4951	SEL
2.4630	
N06075	UNS

Analisi chimica

C	Cr	Ni	Co	Ti	Al	Fe
0.07	19.5	Rest	2.5	0.3	0.2	5

Qualora vengano elencate altre varianti di prodotto oltre ai prodotti lunghi, queste potrebbero differire per quanto riguarda il processo di fusione, i dati tecnici, le condizioni di fornitura, le condizioni superficiali e le dimensioni disponibili. Per specifiche tecniche vincolanti, ulteriori requisiti e dimensioni disponibili, vi invitiamo a contattare la società di vendita voestalpine BÖHLER regionali. Le specifiche contenute in questo opuscolo non sono vincolanti e non devono essere considerate come promesse, ma solo come informazioni generali. Queste specifiche sono vincolanti solo se vengono espressamente poste come condizione in un contratto stipulato con noi. I dati misurati sono valori di laboratorio e possono discostarsi dalle analisi pratiche. Nella fabbricazione dei nostri prodotti non vengono utilizzate sostanze nocive per la salute o per lo strato di ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@boehler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/boehler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.