

ACCIAI RESISTENTI AL CALORE E ALLE ALTE TEMPERATURE

Granulometria disponibile

Lamiere

Descrizione del prodotto

BÖHLER T552 - JetheteM-152

Applicazioni

➤ Componenti di turbine e motori (aerospaziale)

Dati tecnici

Corrispondenze		Standard	
1.4933	SEL	S538	BS
1.4939		Z12CNDV12	Others
X11CrNiMo12	EN		
X12CrNiMo12			
S64152	UNS		

Analisi chimica

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	N
0.12	0.2	0.8	11.7	1.7	2.7	0.3	0.04

Qualora vengano elencate altre varianti di prodotto oltre ai prodotti lunghi, queste potrebbero differire per quanto riguarda il processo di fusione, i dati tecnici, le condizioni di fornitura, le condizioni superficiali e le dimensioni disponibili. Per specifiche tecniche vincolanti, ulteriori requisiti e dimensioni disponibili, vi invitiamo a contattare la società di vendita voestalpine BÖHLER regionali. Le specifiche contenute in questo opuscolo non sono vincolanti e non devono essere considerate come promesse, ma solo come informazioni generali. Queste specifiche sono vincolanti solo se vengono espressamente poste come condizione in un contratto stipulato con noi. I dati misurati sono valori di laboratorio e possono discostarsi dalle analisi pratiche. Nella fabbricazione dei nostri prodotti non vengono utilizzate sostanze nocive per la salute o per lo strato di ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.