STOPY NA OSNOWIE NIKLU

Dostępne gradacje

Półprodukty / półwyroby | Płyty

Opis produktu

L090

Trasa topienia

VIM + VAR

Zastostowania

- Inne podzespoły agregatów prądotwórczych
- Elementy turbin i silników (lotnictwo i kosmonautyka)

Dane techniczne

Oznaczenie materiału	
Alloy 90	Market grade
Nimonic 90	
2.4632	SEL
2.4969	
NiCr20Co18Ti	EN
NCK20TA	
N07090	UNS

Standardy	
B637	ASTM
5829	AMS

Skład chemiczny

C	Cr	Ni	Co	Ti	Al	B	Fe
0.07	19.5	Rest	16.3	2.5	1.4	≤ 0,02	≤ 1,50

Jeśli oprócz długich prętów wymienione są inne dostępne warianty produktów, należy pamiętać, że mogą się one różnić pod względem procesu przetopu, danych technicznych, stanu dostawy i powierzchni, a także dostępnych wymiarów. W sprawie obowiązkowych specyfikacji technicznych, innych wymagań i wymiarów prosimy o kontakt z naszymi regionalnymi przedstawicielstwami handlowymi voestalpine BÖHLER. Szczegóły zawarte w tej broszurze są niewiążące i nie są traktowane jako obietnice; służą one raczej jedynie jako ogólna informacja. Informacje te są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie postawione jako warunek w zawartej z nami umowie. Dane pomiarowe są wartościami laboratoryjnymi i mogą odbiegać od analiz praktycznych. Do produkcji naszych produktów nie są używane żadne substancje szkodliwe dla zdrowia lub warstwy ozonowej.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg, AT
T. +43/50304/20-0
E. info@bohler-edelstahl.at
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

voestalpine
ONE STEP AHEAD.