ALLIAGES À BASE DE NI

Variantes de produits disponibles

Produit semi-fini | Tôle

Description du produit

L090

Procédé d'élaboration

VIM + VAR

Applications

- Autres composants de production d'énergie électrique
- Composants de turbines et de moteurs (aérospatiale)

Données techniques

Désignation normalisée	
Alloy 90	Market grade
Nimonic 90	
2.4632	SEL
2.4969	
NiCr20Co18Ti	EN
NCK20TA	
N07090	UNS

Normes	
B637	ASTM
5829	AMS

Composition chimique

C	Cr	Ni	Co	Ti	Al	B	Fe
0.07	19.5	Rest	16.3	2.5	1.4	≤ 0,02	≤ 1,50

Si, en plus des produits longs, d'autres variantes de produits disponibles sont indiquées, veuillez tenir compte du fait que celles-ci peuvent différer en termes de procédé de fusion, de données techniques, d'état de livraison et de surface ainsi que de dimensions de produits disponibles. Pour les spécifications techniques obligatoires, les autres exigences et les dimensions, merci de vous adresser à nos sites régionaux voestalpine BÖHLER. Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous.Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg, AT
T. +43/50304/20-0
E. info@bohler-edelstahl.at
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

voestalpine
ONE STEP AHEAD.