

ANTI KORÓZNE OCELE - MARTENZITICKÉ, POLOMARTENZITICKÉ A FERITICKÉ OCELE

Segmenty aplikácií

Letecký priemysel

Popis produktu

Gulôčky, valčeky, ihly a krúžky nehrdzavejúcich ložísk.

Spôsob výroby

Konvenčná výroba + VAR

Aplikácia

- > Ostatné letecké komponenty
- > Ložiská
- > Turbíny a súčiastky motorov
- > Kutrovanie

Technické údaje

Označenie materiálu		Normy	
440C	Market grade	10088	EN ISO
1.4125	SEL	5618	AMS
X102CrMo17	EN		
X105CrMo17			
Z100CD17			
S44004	UNS		

Chemické zloženie

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu
0.95 až 1.20	max. 1.00	max. 1.00	max. 0.020	max. 0.010	16.00 až 18.00	0.40 až 0.65	max. 0.75	max. 0.50

Related to AMS 5618

Stav pri dodaní

Žíhaný

Tvrdosť (HB)	max. 255 Bars max 69.85 mm diameter, cold finished
--------------	--

Žíhaný

Tvrdosť (HB)	max. 255 Bars above 69.85 mm diameter, hot or cold finished
--------------	---

Žíhaný

Pevnosť v ťahu (MPa)	max. 896 Wire, cold finished
----------------------	--------------------------------

Okrúhle tyče

Priemer mm			MOQ kg	Dĺžka m			Tolerancia
valcované							
12.50	-	55.00	1,100	3.00	-	4.00	IT h/k 11
55.01	-	120.00	1,200	3.00	-	4.00	IT h/k 11
120.01	-	140.00	1,200	3.00	-	5.00	IT h/k 14
kované							
140.01	-	152.40	1,200	2.00	-	5.00	IT h/k 14

Ak sú okrem tyčových polotovarov uvedené aj iné dostupné výrobné profily, upozorňujeme, že sa môžu líšiť z hľadiska spôsobu výroby, technických údajov, povrchu a spôsobu dodávky, ako aj dostupných rozmerov výrobkov. Ohľadom záväzných technických špecifikácií, ďalších požiadaviek a rozmerov kontaktujte, prosím, naše regionálne obchodné spoločnosti voestalpine BÖHLER. Údaje v tejto brožúre nie sú záväzné a nepovažujú sa za prísluby, slúžia skôr len ako všeobecné informácie. Tieto informácie sú záväzné len vtedy, ak sú výslovne uvedené ako podmienka v zmluve uzavretej s nami. Namerané údaje sú laboratórne hodnoty a môžu sa líšiť od praktických analýz. Pri výrobe našich výrobkov sa nepoužívajú žiadne látky škodlivé pre zdravie alebo ozónovú vrstvu.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.