

LOŽISKOVÉ OCELE

Segmenty aplikácií

Letecký priemysel

Dostupné výrobné profily

Tyčové polotovary

Popis produktu

BÖHLER R350 is a premium aircraft-quality, double vacuum-melted low-alloy steel in the form of bars, forgings and forging stock.

The grade is used typically for critical carburized parts such as bearings operating under heavy loads and high speeds at moderate temperatures. E.g. bearings and rolling elements, bearing balls and races.

Spôsob výroby

VIM + VAR

Aplikácia

[Ložiská](#)
[Turbíny a súčiastky motorov](#)
[Ostatné letecké komponenty](#)

Technické údaje

Označenie materiálu		Normy	
M50 Nil	Market grade	6278	AMS
13DCNV40	EN		

Chemické zloženie

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	W	Cu	Co
0.11 až 0.15	0.10 až 0.25	0.15 až 0.35	max. 0.015	max. 0.010	4.00 až 4.25	4.00 až 4.50	3.20 až 3.60	1.13 až 1.33	max. 0.15	max. 0.10	max. 0.25

Related to AMS 6278

Stav pri dodaní

Žíhaný

Tvrdosť (HRC)	max. 27 Cold finished and annealed, max 12.7 mm diameter
Pevnosť v ťahu (MPa)	max. 862 Cold finished and annealed, max 12.7 mm diameter

Žíhaný

Tvrdosť (HB)	max. 255 Hot finished and annealed, above 12.7 mm diameter
--------------	--

Žíhaný

Tvrdosť (HB)	max. 269 Cold finished and annealed, above 12.7 mm diameter
--------------	---

Okrúhle tyče

Priemer mm			MOQ kg	Dĺžka m			Tolerancia
valcované							
12.50	-	55.00	1,250	3.00	-	4.00	IT h/k 11
55.01	-	120.00	1,400	3.00	-	4.00	IT h/k 11
120.01	-	125.00	1,400	3.00	-	5.00	IT h/k 14

Ak sú okrem tyčových polotovarov uvedené aj iné dostupné výrobné profily, upozorňujeme, že sa môžu líšiť z hľadiska spôsobu výroby, technických údajov, povrchu a spôsobu dodávky, ako aj dostupných rozmerov výrobkov. Ohľadom záväzných technických špecifikácií, ďalších požiadaviek a rozmerov kontaktujte, prosím, naše regionálne obchodné spoločnosti voestalpine BÖHLER. Údaje v tejto brožúre nie sú záväzné a nepovažujú sa za prísluby, slúžia skôr len ako všeobecné informácie. Tieto informácie sú záväzné len vtedy, ak sú výslovne uvedené ako podmienka v zmluve uzavretej s nami. Namerané údaje sú laboratórne hodnoty a môžu sa líšiť od praktických analýz. Pri výrobe našich výrobkov sa nepoužívajú žiadne látky škodlivé pre zdravie alebo ozónovú vrstvu.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.