

TITAN I LEGURE TITANA

Dostupne varijante proizvoda

Ploče

Opis proizvoda

Bohler L533 is the „Extra Low Interstitials“ version of the classic Ti-6Al-4V alloy with special high purity and lower content of oxygen and iron.

Korištenje

- > Medicinski
- > Industrija motosporta
- > Proizvodnja električne energije (plinske/parne/nuklearne elektrane)
- > Ortopedija
- > Medicinski instrumenti i usadci
- > Drugi zrakoplovni sklopovi
- > Stomatologija
- > Kardiologija
- > Drugi sklopovi za naftu i plin te CPI
- > Drugi sklopovi za proizvodnju električne energije
- > Kirurgija

Tehnički podaci

Oznaka materijala		Standardi	
Titan Grade 23	Market grade	ISO 5832-3	EN ISO
Titan Grade 5 ELI		17850	DIN
3.7165	SEL	17860	
R56407	UNS	B265	ASTM
		F136	
		4907	AMS

Kemijski sastav

C	V	Al	Fe	N	O	H	Others
max. 0.08	3.5 do 4.5	5.50 do 6.50	max. 0.25	max. 0.03	max. 0.13	max. 0.0125	max. 0.1

Related to ASTM B265

Ako su pored šipkastih proizvoda navedene i druge dostupne varijante proizvoda, imajte na umu da se one mogu razlikovati u pogledu procesa taljenja, tehničkih podataka, stanja isporuke i površinske obrade kao i dostupnih dimenzija proizvoda. Za obvezne tehničke specifikacije, ostale zahtjeve i dimenzije molimo Vas obratiti se našim regionalnim voestalpine BÖHLER prodajnim tvrtkama. Informacije u ovom prospektu nisu obvezujuće i ne smatraju se prihvaćenima; umjesto toga, oni su samo za opće informacije. Te su informacije obvezujuće samo ako su izričito postavljene kao uvjet u ugovoru sklopljenom s nama. Mjerni podaci su laboratorijske vrijednosti i mogu se razlikovati od praktičnih analiza. U proizvodnji naših proizvoda ne koriste se tvari štetne za zdravlje ili ozon.

voestalpine BÖHLER Edelmetall GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.