



WARMGEWALZTES STAHLBAND

Lieferspektrum
Stand Oktober 2021

BAUSTÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Streckgrenze R _{eH} quer min. [MPa]		Zugfestigkeit R _m quer [MPa]		Bruchdehnung quer min. [%]					Kerbschlagarbeit KV ₂ ¹⁾	
		≤ 16 mm	> 16 mm	< 3 mm	≥ 3 mm	A ₈₀				A ₅	Prüftemperatur [°C]	KV ₂ [Joule]
		≤ 1,50 mm	1,51 - 2,00 mm	2,01 - 2,50 mm	2,51 - 2,99 mm	≥ 3 mm						
Unlegierte Baustähle / Abkantgüten												
EN 10025-2		≤ 16 mm	> 16 mm	< 3 mm	≥ 3 mm	≤ 1,50 mm	1,51 - 2,00 mm	2,01 - 2,50 mm	2,51 - 2,99 mm	≥ 3 mm	Prüftemperatur [°C]	KV₂ [Joule]
S185	EN 10025-2	185	175	310 - 540	290 - 510	9	10	11	12	16	-	-
S235JR ²⁾³⁾	EN 10025-2	235	225	360 - 510	360 - 510	16	17	18	19	24	20	27
S235JO ²⁾³⁾	EN 10025-2	235	225	360 - 510	360 - 510	16	17	18	19	24	0	27
S235J2 ²⁾³⁾	EN 10025-2	235	225	360 - 510	360 - 510	16	17	18	19	24	-20	27
S275JR ²⁾³⁾	EN 10025-2	275	265	430 - 580	410 - 560	14	15	16	17	21	20	27
S275JO ²⁾³⁾	EN 10025-2	275	265	430 - 580	410 - 560	14	15	16	17	21	0	27
S275J2 ²⁾³⁾	EN 10025-2	275	265	430 - 580	410 - 560	14	15	16	17	21	-20	27
S355JR ²⁾³⁾	EN 10025-2	355	345	510 - 680	470 - 630	13	14	15	16	20	20	27
S355JO ²⁾³⁾	EN 10025-2	355	345	510 - 680	470 - 630	13	14	15	16	20	0	27
S355J2 ²⁾³⁾	EN 10025-2	355	345	510 - 680	470 - 630	13	14	15	16	20	-20	27
S355K2 ²⁾³⁾	EN 10025-2	355	345	510 - 680	470 - 630	13	14	15	16	20	-20	40
E295	EN 10025-2	295	285	490 - 660	470 - 610	11	12	13	14	18	-	-
E335	EN 10025-2	335	325	590 - 770	570 - 710	7	8	9	10	14	-	-
E360	EN 10025-2	360	355	690 - 900	670 - 830	4	5	6	7	10	-	-
Wetterfeste Baustähle												
EN 10025-5		≤ 16 mm	> 16 mm	< 3 mm	≥ 3 mm	≤ 1,50 mm	1,51 - 2,00 mm	2,01 - 2,50 mm	2,51 - 2,99 mm	≥ 3 mm	Prüftemperatur [°C]	KV₂ [Joule]
S355J2W ³⁾	EN 10025-5	355	345	510 - 680	470 - 630	-	14	15	16	20	-20	27
S355J0W ³⁾	EN 10025-5	355	345	510 - 680	470 - 630	-	14	15	16	20	0	27

¹⁾ KV₂-Mindest-Mittelwert aus 3 Proben (ISO-V, längs) bezogen auf Vollproben (10 x 10 mm)

²⁾ Kennbuchstabe „C“ für Eignung zum Abkanten und Walzprofilieren

³⁾ Lieferzustand: +N (normalisierend gewalzt), +AR (Walzzustand, as rolled)

WEICHSTÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Dicke [mm]	Dehngrenze $R_{p0,2}$ quer [MPa]	Zugfestigkeit R_m quer max. [MPa]	Bruchdehnung quer min. [%]		Faltversuch quer Biegedorn Winkel = 180° Blechdicke = s	Geltungsdauer
					A_{80}	A_5		
Weiche unlegierte Stähle zum Kaltumformen								
EN 10111		Dicke	$R_{p0,2}$	R_m	A_{80}	A_5	Biegedorndurchmesser	Monate
DD11	EN 10111	1,5 < 2,0 2,0 < 3,0 ≥ 3,0	170 - 360 170 - 340 170 - 340	440	23 24 -	- 28	-	-
DD12	EN 10111	1,5 < 2,0 2,0 < 3,0 ≥ 3,0	170 - 340 170 - 320 170 - 320	420	25 26 -	- 30	-	6 Monate
DD13	EN 10111	1,5 < 2,0 2,0 < 3,0 ≥ 3,0	170 - 330 170 - 310 170 - 310	400	28 29 -	- 33	-	6 Monate
DD14	EN 10111	1,5 < 2,0 2 < 3,0 ≥ 3,0	170 - 310 170 - 290 170 - 290	380	31 32 -	- 36	-	6 Monate
Unlegierte Sonderstähle zum Kaltumformen								
voestalpine Sondergüte		Dicke	$R_{p0,2}$	R_m	A_{80}	A_5	Biegedorndurchmesser	Monate
DD11mod.H	voestalpine	< 3,0 ≥ 3,0	250 - 340 235 - 325	360 - 420 350 - 410	28 -	- 32	0 s	-
DD12mod.H	voestalpine	< 3,0 ≥ 3,0	250 - 340 235 - 325	360 - 420 350 - 410	30 -	- 34	0 s	-
DD13mod.H	voestalpine	< 3,0 ≥ 3,0	240 - 320 230 - 310	350 - 420 350 - 410	32 -	- 36	0 s	-
S235JRmod.H	voestalpine	< 3,0 ≥ 3,0	275 - 365 260 - 350	400 - 460 390 - 450	25 -	- 28	0 s	-

C-STÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Walzzustand (Richtwert)		Weichgeglüht (max. Wert/Richtwert)	Chemische Zusammensetzung Schmelzenanalyse in Masse-%									
		Dehngrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni max.	Mo max.	Cu max.	andere
Einsatzstähle														
EN ISO 683-3 ¹⁾														
C10E	EN ISO 683-3	300	400	380	0,07 - 0,13	0,40	0,30 - 0,60	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C15E	EN ISO 683-3	330	470	450	0,12 - 0,18	0,40	0,30 - 0,60	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
16MnCr5	EN ISO 683-3	400	600	480	0,14 - 0,19	0,40	1,00 - 1,30	0,025	0,035	0,80 - 1,10	-	-	0,40	-
Unlegierte Vergütungsstähle														
EN ISO 683-1 bzw. EN 10132-4 ¹⁾														
C35E	EN ISO 683-1	450	680	500	0,32 - 0,39	0,40	0,50 - 0,80	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C45E	EN ISO 683-1	460	750	600	0,42 - 0,50	0,40	0,50 - 0,80	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C50E	EN ISO 683-1	490	830	600	0,47 - 0,55	0,40	0,60 - 0,90	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C55E	EN ISO 683-1	500	840	600	0,52 - 0,60	0,40	0,60 - 0,90	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C60E	EN ISO 683-1	520	860	650	0,57 - 0,65	0,40	0,60 - 0,90	0,025	0,035	0,40	0,40	0,10	0,30	-
C67S ²⁾	EN 10132-4	550	950	660	0,65 - 0,73	0,15 - 0,35	0,60 - 0,90	0,025	0,025	0,40	0,40	0,10	-	-
C75S ²⁾	EN 10132-4	550	950	680	0,70 - 0,80	0,15 - 0,35	0,60 - 0,90	0,025	0,025	0,40	0,40	0,10	-	-
Legierte Vergütungsstähle														
EN ISO 683-2 ¹⁾														
25CrMo4	EN ISO 683-2	650	850	550	0,22 - 0,29	0,40	0,60 - 0,90	0,025	0,035	0,90 - 1,20	-	0,15 - 0,30	0,40	-
34CrMo4	EN ISO 683-2	770	970	650	0,30 - 0,37	0,40	0,60 - 0,90	0,025	0,035	0,90 - 1,20	-	0,15 - 0,30	0,40	-
42CrMo4	EN ISO 683-2	790	990	660	0,38 - 0,45	0,40	0,60 - 0,90	0,025	0,035	0,90 - 1,20	-	0,15 - 0,30	0,40	-
51CrV4	EN ISO 683-2	850	1050	680	0,47 - 0,55	0,40	0,60 - 1,00	0,025	0,025	0,80 - 1,10	-	-	0,40	V=0,10 - 0,25
20MnB5	EN ISO 683-2	530	680	570	0,17 - 0,23	0,40	0,10 - 1,40	0,025	0,035	-	-	-	0,40	B=0,0008 - 0,0050
27MnCrB5-2	EN ISO 683-2	490	670	520	0,24 - 0,30	0,40	0,10 - 1,40	0,025	0,035	0,30 - 0,60	-	-	0,40	B=0,0008 - 0,0050
Federstähle														
EN 10089 ¹⁾														
51CrV4	EN 10089	850	1050	680	0,47 - 0,55	0,40	0,70 - 1,10	0,025	0,025	0,90 - 1,20	-	-	-	0,10 - 0,25

¹⁾ Abweichungen von den angegebenen Schmelzanalysen sowie engere Grenzwerte bitte anfragen.

²⁾ Stahlsorte nach EN 10132-4 (Norm für kaltgewalztes Band)

C-STÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Walzzustand (Richtwert)		Weichgeglüht (max. Wert/Richtwert)	Chemische Zusammensetzung Schmelzenanalyse in Masse-%									
		Dehngrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	C	Si	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni	Mo	Cu max.	andere
Legierte Vergütungsstähle - Sonderstähle														
EN 10132-4 (Chemie) bzw. voestalpine Sondergüte ¹⁾		$R_{p0,2}$	R_m	R_m	C	Si	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni	Mo	Cu max.	andere
D6A	voestalpine	980	1250	650	0,42-0,49	0,15-0,35	0,70-1,00	0,025	0,01	0,80-1,20	0,40-0,70	0,80-1,20	0,25	V=0,10-0,15
58CrV4	voestalpine	870	1070	680	0,54-0,62	0,15-0,35	0,70-1,10	0,025	0,01	0,90-1,20	max. 0,25	max. 0,06	0,25	V=0,10-0,25
63NiNb4	voestalpine	700	1000	680	0,60-0,66	0,15-0,35	0,30-0,60	0,025	0,01	max. 0,15	0,85-1,10	max. 0,15	0,25	Nb=0,03-0,05
68NiCrMo3	voestalpine	700	1000	680	0,65-0,71	0,15-0,35	0,30-0,60	0,025	0,01	0,40-0,60	0,50-0,80	0,15-0,25	0,25	-
72NiCrMo4-2	voestalpine	700	1000	680	0,69-0,75	0,15-0,35	0,40-0,70	0,025	0,01	0,30-0,60	0,70-1,00	0,05-0,10	0,25	-
75Cr1	voestalpine	700	1000	680	0,70-0,80	0,25-0,50	0,60-0,80	0,025	0,01	0,30-0,40	max. 0,25	max. 0,06	0,25	-
75CrNiMo	voestalpine	840	1140	680	0,70-0,80	0,15-0,35	0,60-0,90	0,025	0,01	0,50-0,70	0,30-0,60	0,05-0,15	0,25	-
75Ni8 ²⁾	EN 10132-4	740	1100	680	0,72-0,78	0,15-0,35	0,30-0,50	0,025	0,01	max. 0,15	1,80-2,10	max. 0,06	0,25	-
80CrV2 ²⁾	EN 10132-4	990	1300	720	0,78-0,85	0,15-0,35	0,40-0,70	0,025	0,01	0,40-0,60	max. 0,25	max. 0,06	0,25	V=0,15-0,25
C100S ²⁾	EN 10132-4	700	1200	720	0,95-1,05	0,15-0,35	0,30-0,60	0,025	0,01	max. 0,40	max. 0,25	max. 0,06	0,25	-

¹⁾ Abweichungen von den angegebenen Schmelzanalysen sowie engere Grenzwerte bitte anfragen.

²⁾ Stahlsorte nach EN 10132-4 (Norm für kaltgewalztes Band)

C-STÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Walzzustand (Richtwert)		Weichgeglüht (max. Wert/Richtwert)	Chemische Zusammensetzung Schmelzenanalyse in Masse-%									
		Dehngrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni max.	V	Cu max.	andere
Bor-legierte Vergütungsstähle														
EN ISO 683-2 bzw. voestalpine Sondergüte		$R_{p0,2}$	R_m	R_m	C	Si max.	Mn	P max.	S max.	Cr	Ni max.	V	Cu max.	andere
durostat B2	voestalpine	< 550	< 700	-	0,24 - 0,30	0,40	1,10 - 1,40	0,020	0,010	0,30 - 0,50	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050
durostat B4	voestalpine	< 600	< 800	-	0,38 - 0,42	0,40	1,10 - 1,40	0,025	0,025	0,30 - 0,50	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050
20MnB5	EN ISO 683-2	500	650	550	0,18 - 0,23	0,40	1,10 - 1,40	0,020	0,010	0,10 - 0,40	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050
20MnB9	voestalpine	600	750	580	0,18 - 0,23	0,40	2,00 - 2,30	0,020	0,010	0,10 - 0,40	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050
26MnB5	voestalpine	500	700	540	0,24 - 0,28	0,40	1,10 - 1,40	0,020	0,010	0,10 - 0,40	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050
26MnB5+V	voestalpine	600	750	590	0,24 - 0,28	0,40	1,10 - 1,40	0,020	0,010	0,10 - 0,40	0,25	0,05 - 0,10	0,25	B=0,0008 - 0,0050
27MnCrB5-2	EN ISO 683-2	500	700	540	0,24 - 0,30	0,40	1,10 - 1,40	0,020	0,010	0,30 - 0,60	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050
34MnB5	voestalpine	500	700	580	0,32 - 0,37	0,40	1,10 - 1,40	0,020	0,010	0,10 - 0,40	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050
40MnB5	voestalpine	500	700	620	0,38 - 0,42	0,40	1,10 - 1,40	0,020	0,010	0,30 - 0,60	0,25	-	0,25	B=0,0008 - 0,0050

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Härte ¹⁾ [HB]	Richtwerte			Kantradien R_i min. bei 90° Kantung (s=Blechdicke) Lage der Biegekante zur Walzrichtung		Chemische Zusammensetzung Schmelzenanalyse in Masse-%											
			Dehngrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Bruchdehnung A_5 [%]	längs	quer	C max.	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	Al min.	Cr max.	Mo max.	Ti max.	B max.	CEV max.	CET max.
Verschleißfeste Stähle																			
voestalpine Sondergüte		HB	$R_{p0,2}$	R_m	A_5	längs	quer	C max.	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	Al min.	Cr max.	Mo max.	Ti max.	B max.	CEV max.	CET max.
durostat 400	voestalpine	360 - 440	1100	1250	10	4 s	3 s	0,15	0,60	2,30	0,025	0,010	0,020	0,50	0,20	0,050	0,005	0,59	0,38
durostat 450	voestalpine	410 - 490	1200	1400	9	4 s	3 s	0,20	0,60	2,30	0,025	0,010	0,020	0,50	0,20	0,050	0,005	0,62	0,42
durostat 500	voestalpine	460 - 540	1300	1550	8	5 s	4 s	0,24	0,60	2,30	0,025	0,010	0,020	0,50	0,20	0,050	0,005	0,66	0,46

CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
 CET = C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cu)/20 + Ni/40

¹⁾ Die Härtemessung wird nach EN ISO 6506 durchgeführt. Bei Blechdicken ≤ 3 mm wird die Prüfbedingung HBW 2,5 | 187,5 verwendet.

Premiumqualität mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

durostat[®]
greentec steel

MIKROLEGIERTE BAUSTÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Prüf-richtung	Streckgrenze R _{eH} [MPa]	Zugfestigkeit R _m [MPa]	Bruchdehnung min. [%]		Kerbschlagarbeit KV ₂ ¹⁾ [Joule]		Kantradien Ri min. bei 90° Kantung Blechdicke = s		
					A ₈₀	A ₅	Prüftemperatur -20 °C	Prüftemperatur -40 °C	< 3 mm	3 - 6 mm	> 6 mm
Normalisierend gewalzte Stähle²⁾											
voestalpine Sondergüte			R_{eH}	R_m	A₈₀	A₅	-20 °C / N	-40 °C / NE	< 3 mm	3 - 6 mm	> 6 mm
alform 180 N	voestalpine	quer	180 - 290	280 - 360	28	34	-	-	0,25 s	0,5 s	1 s
alform 200 N	voestalpine	quer	200 - 320	320 - 400	26	32	-	-	0,25 s	0,5 s	1 s
alform 240 N	voestalpine	quer	240 - 360	360 - 470	23	28	27	-	0,25 s	0,5 s	1 s
alform 280 N	voestalpine	quer	280 - 420	430 - 530	21	26	40	-	0,25 s	0,5 s	1 s
alform 340 N/NE	voestalpine	quer	340 - 485	460 - 470	20	25	40	27	0,25 s	0,5 s	1 s
alform 355 N/NE	voestalpine	quer	355 - 500	470 - 580	20	25	40	27	0,25 s	0,5 s	1 s
alform 380 N/NE	voestalpine	quer	380 - 520	510 - 610	19	24	40	27	0,25 s	0,5 s	1 s
Thermomechanisch gewalzte Stähle³⁾											
voestalpine Sondergüte			R_{eH}	R_m	A₈₀	A₅	-20 °C / M	-40 °C / ME	< 3 mm	3 - 6 mm	> 6 mm
alform 280 M	voestalpine	längs	280 - 400	370 - 470	24	28	40	-	0,25 s	0,5 s	0,8 s
alform 315 M	voestalpine	längs	315 - 440	390 - 490	22	26	40	-	0,25 s	0,5 s	0,8 s
alform 340 M	voestalpine	längs	340 - 470	420 - 520	20	24	40	-	0,25 s	0,5 s	0,8 s
alform 355 M/ME	voestalpine	längs	355 - 480	430 - 530	20	24	40	27	0,25 s	0,5 s	0,8 s
alform 380 M/ME	voestalpine	längs	380 - 510	450 - 550	20	24	40	27	0,25 s	0,5 s	0,8 s
alform 420 M/ME	voestalpine	längs	420 - 550	480 - 580	18	22	40	27	0,5 s	1,0 s	1,0 s
alform 460 M/ME	voestalpine	längs	460 - 590	520 - 640	16	19	40	27	0,5 s	1,0 s	1,4 s
alform 500 M/ME	voestalpine	längs	500 - 650	550 - 680	15	18	40	27	0,8 s	1,2 s	1,6 s
alform 550 M/ME	voestalpine	längs	≥ 550	600 - 740	14	17	40	27	0,8 s	1,2 s	1,6 s
alform 600 M/ME	voestalpine	längs	≥ 600	650 - 800	13	16	40	27	0,8 s	1,2 s	1,6 s
alform 650 M/ME	voestalpine	längs	≥ 650	700 - 850	12	15	40	27	0,8 s	1,2 s	1,6 s
alform 700 M/ME	voestalpine	längs	≥ 700	750 - 930	11	14	40	27	0,8 s	1,2 s	1,6 s

¹⁾ KV₂-Mindest-Mittelwert aus 3 Proben (ISO-V, längs) bezogen auf Vollproben (10 x 10 mm)

²⁾ Diese Stahlsorten erfüllen auch alle Anforderungen der vergleichbaren Stähle nach EN 10025-2.

³⁾ Diese Stahlsorten erfüllen auch alle Anforderungen der vergleichbaren Stähle nach EN 10149-2.

Premiumqualität mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

alform[®]
greentec steel

MIKROLEGIERTE BAUSTÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Streckgrenze R_{eH} [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Bruchdehnung min. [%]		Kerbschlagarbeit KV_2 ¹⁾ [Joule]		Kantradien ²⁾ Ri min. bei 90° Kantung Blechdicke = s			Biegedorn- durchmesser BgD min. (Querproben) Blechdicke = s
				A_{80}	A_5	MU Prüftemperatur -20 °C	MU Prüftemperatur -40 °C	< 3 mm	3 - 6 mm	> 6 mm	
Thermomechanisch gewalzte Stähle mit verbesserter Umformbarkeit											
voestalpine Sondergüte		R_{eH}	R_m	A_{80}	A_5	-20 °C	-40 °C	< 3 mm	3 - 6 mm	> 6 mm	Biegedorndurchmesser
alform 355 MU	voestalpine	355 - 480	430 - 530	20	24	40	27	0,25 s	0,5 s	0,8 s	0 s
alform 380 MU	voestalpine	380 - 510	450 - 550	20	24	40	27	0,25 s	0,5 s	0,8 s	0,5 s
alform 420 MU	voestalpine	420 - 550	480 - 580	18	22	40	27	0,5 s	1,0 s	1,0 s	0,5 s
alform 460 MU ³⁾	voestalpine	460 - 590	520 - 640	16	19	40	27	0,5 s	1,0 s	1,4 s	1,0 s
alform 500 MU	voestalpine	500 - 650	550 - 680	15	18	40	27	0,8 s	1,2 s	1,6 s	1,0 s
alform 550 MU ³⁾	voestalpine	≥ 550	600 - 740	14	17	40	27	0,8 s	1,2 s	1,6 s	1,5 s

¹⁾ KV_2 -Mindest-Mittelwert aus 3 Proben (ISO-V, längs) bezogen auf Vollproben (10 x 10 mm)

²⁾ Kleinster zulässiger Innenradius bei 90° Kantung, Ri min.

³⁾ Auf Anfrage

Premiumqualität mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

alform[®]
greentec steel

MIKROLEGIERTE BAUSTÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Streckgrenze R_{eH} [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Bruchdehnung min. [%]		Kerbschlagarbeit KV_2 ¹⁾ [Joule]			Kantradien R_i min. bei 90° Kantung Blechedicke = s		
				A_{80}	A_5	längs Prüftemperatur -20 °C	quer Prüftemperatur -20 °C	längs Prüftemperatur -40 °C	< 3 mm	3 - 6 mm	> 6 mm
Ultrahochfeste thermomechanisch gewalzte Stähle ²⁾											
voestalpine Sondergüte		R_{eH}	R_m	A_{80}	A_5	-20 °C	-20 °C	-40 °C	< 3 mm	3 - 6 mm	> 6 mm
alform 900 x-treme	voestalpine	≥ 900	940 - 1100	-	10	40	30	30	-	2,5 s	3,0 s
alform 960 x-treme	voestalpine	≥ 960	980 - 1150	-	10	40	30	30	-	2,5 s	3,0 s
alform 1100 x-treme	voestalpine	≥ 1100	1160 - 1350	-	8	27	27	27	-	3,5 s	5,0 s

¹⁾ KV_2 -Mindest-Mittelwert aus 3 Proben (ISO-V, längs) bezogen auf Vollproben (10 x 10 mm)

²⁾ Die Analysengrenzen, Streckgrenzen sowie Zugfestigkeiten der entsprechenden Stahlsorten der EN 10025-6 werden erfüllt. Diese Stahlsorten erfüllen auch alle Anforderungen der vergleichbaren Stähle nach EN 10149-2.

Premiumqualität mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

alform[®]
greentec steel

WARMGEWALZTE STÄHLE FÜR DIE AUTOMOBILINDUSTRIE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Streckgrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Bruchdehnung min. [%]		n-Wert min. $n_{10-20/Ag}$	BH ₂ -Wert min. [MPa]
				A ₈₀	A ₅		
Warmgewalzte Stähle für die Automobilindustrie							
VDA239-100 bzw. voestalpine Sondergüte		$R_{p0,2}$	R_m	A ₈₀	A ₅	$n_{10-20/Ag}$	BH ₂
HR0	VDA239-100	240 - 350	310 - 460	22	28	0,12	-
HR2	VDA239-100	180 - 290	270 - 400	30	34	0,16	-
HR300LA / LAS	VDA239-100	300 - 380	380 - 500	24	28	0,14	-
HR340LA / LAS	VDA239-100	340 - 440	420 - 540	22	26	0,13	-
HR380LA / LAS	VDA239-100	380 - 480	450 - 570	20	24	-	-
HR420LA / LAS	VDA239-100	420 - 520	480 - 600	18	22	-	-
HR460LA / LAS	VDA239-100	460 - 560	520 - 640	16	20	-	-
HR500LA / LAS	VDA239-100	500 - 620	560 - 700	14	17	-	-
HR550LA / LAS	VDA239-100	550 - 670	610 - 750	12	16	-	-
HR700LA / LAS	VDA239-100	700 - 850	750 - 950	10	13	-	-
HR440Y580T-FB	VDA239-100	440 - 600	580 - 700	15	17	-	30
HR660Y760T-CP	VDA239-100	660 - 820	760 - 960	10	13	-	30
HR900Y1180T-MS	VDA239-100	900 - 1150	1180 - 1400	8	5	-	30
DP600LCT	voestalpine	> 300	580 - 670	18	22	0,13	30

Premiumqualität mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

hot-rolled drive
greentec steel

POLBLECHE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Prüfrichtung	Dehngrenze $R_{p0,2}$ min. [MPa]	Zugfestigkeit R_m min. [MPa]	Bruchdehnung min. [%]		Magnetische Polarisation [Tesla] Mindestwert bei Feldstärke	
					A_{80}	A_5	5000 [A/m]	15000 [A/m]
Polbleche								
EN 10265:1995								
250-TG-180	EN 10265:1995	quer	250	350	22	26	1,60	1,80
300-TG-180	EN 10265:1995	quer	300	400	20	24	1,60	1,80
350-TG-179	EN 10265:1995	quer	350	450	18	22	1,55	1,79
400-TG-179	EN 10265:1995	quer	400	500	16	19	1,55	1,79
450-TG-179	EN 10265:1995	quer	450	550	14	17	1,54	1,79
500-TG-179	EN 10265:1995	quer	500	600	12	14	1,53	1,79
550-TG-178	EN 10265:1995	quer	550	650	12	14	1,52	1,78
600-TG-178	EN 10265:1995	quer	600	700	10	12	1,50	1,78
650-TG-178	EN 10265:1995	quer	650	750	10	12	1,48	1,78
700-TG-178	EN 10265:1995	quer	700	800	10	12	1,46	1,78
Ultrahochfeste Polbleche								
voestalpine Sondergüte								
750-VA-175	voestalpine	längs + quer	750	800	10	12	1,46	1,75
900-VA-175	voestalpine	längs + quer	900	940	-	10	1,46	1,75

EMAILLIERTSTÄHLE

Stahlsorte	Norm und Spezifikation	Richtwerte im Lieferzustand				Mindestwerte nach simulierender Glühung bei 830 °C			
		Dehngrenze $R_{p0,2}$ min. [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Bruchdehnung min. [%]		Dehngrenze $R_{p0,2}$ min. [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Bruchdehnung min. [%]	
Emaillierstähle									
EN 10025									
DD11CCE	voestalpine	200 - 300	300 - 400	25	30	170	250	25	30
DD15CCE	voestalpine	140 - 240	260 - 360	28	33	100	250	28	33
S240CCE	voestalpine	240 - 360	360 - 450	22	27	240	360	22	27
S355CCE	voestalpine	600 - 770	650 - 800	-	14	355	500	-	16
S380CCE	voestalpine	620 - 790	670 - 820	-	12	380	550	-	15

OBERFLÄCHEN UND SERVICELEISTUNGEN

Oberfläche					
Produktvariante	ungeölt	leicht geölt	geölt	kantengeölt	stark geölt
gebeizt (+ dressiert)	✓	✓	✓	✓	✓
ungebeizt	wird in der Regel nur ungeölt geliefert				

» Ölsorten: Korrosionsschutzöl, Walzöl

Ausgewählte Serviceleistungen			
Sonderkennzeichnung am Coil	kundenspezifische Sonderstähle	engste Dickentoleranzen	Prüfbescheinigung nach EN 10204

Systemlösungen – alform® welding system

Das alform® welding system ist das weltweit erste abgestimmte System von Stahl und Schweißzusatzwerkstoff und ermöglicht eine optimale Ausschöpfung des Werkstoffpotenzials.

CO₂-Fußabdruck greentec steel Produkt

greentec steel Produkt	Max. CO ₂ -Fußabdruck [kg CO ₂ e/kg Stahl] ¹⁾
Warmgewalztes Stahlband	2,1

¹⁾ Der CO₂-Fußabdruck wird nach der Berechnungsmethodik worldsteel CML 2001-2016 (System expansion) auf Basis von „Cradle-to-Gate“ berechnet.

Sämtliche in den voestalpine Lieferspektren angeführten Produkte, Abmessungen und Stahlsorten sind in der Ausführung „greentec steel“ erhältlich.

ABMESSUNGEN

Lieferbare Abmessungen: Breitband (Coil)			
Dicke [mm]	Breite max. [mm]	Außendurchmesser max. [mm]	Innendurchmesser [mm]
1,50 - 20,00	900 - 1750	2200	500, 600, 720 - 780

» ungeteilt als Coil, mit Naturkante oder geschnittener Kante

Lieferbare Abmessungen: Längsgeteilt (Spaltband)			
Dicke [mm]	Streifenbreite [mm]	Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]
1,50 - 12,00	50 - 1650	900 - 2020	500 ¹⁾ / 600 / 760

» längsgeteilt in Ringen mit geschnittener Kante

¹⁾ nur bis Dicke 7 mm

Lieferbare Abmessungen: Quergeteilt (Tafel)			
Dicke [mm]	Breite max. [mm]	Länge [mm]	Paketgewicht max. [t]
2,0 - 20,00	900 - 1750	1250 - 18000	10

» Tafelblech mit Naturkante oder geschnittener Kante

Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Lieferbare Breiten-/Dickenkombinationen sowie Lieferformen variieren in Abhängigkeit der Stahlsorte. Einschränkungen sind je nach Dicke möglich. Auf Anfrage ist die Anarbeitung von Tafeln < 3,0 mm Dicke und Spaltband < 4,5 mm Dicke an den Längs- und Querteilanlagen für kaltgewalztes Material möglich.

Alle hier angeführten Abmessungen und Ausführungen sind hier auch als greentec steel erhältlich.

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über das Lieferprogramm der voestalpine Steel Division im Bereich warmgewalztes Stahlband. Weitere Güten sind auf Anfrage erhältlich, Informationen und Downloads finden Sie im Internet unter: www.voestalpine.com/Produktinformationsportal

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen lediglich als unverbindliche, technische Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die hierin enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten darüber hinaus nur dann als zugesicherte Eigenschaften, sofern sie individuell vertraglich vereinbart werden. Sofern nicht anderslautend vereinbart, übernimmt voestalpine daher keine Gewährleistung und sonstige Haftung für andere als die ausdrücklich vereinbarten Eigenschaften/Spezifikationen. Dies gilt ebenso für die Eignung/Verwendbarkeit der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke und die Weiterverarbeitung zu einem bestimmten Endprodukt (Verwendungs- und Eignungsrisiken liegen daher grundsätzlich beim Kunden). Im Übrigen gelten für sämtliche Lieferungen die „Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der voestalpine Steel Division“, welche unter dem nachfolgenden Link abrufbar sind: www.voestalpine.com/stahl/Die-Steel-Division/Allgemeine-Verkaufsbedingungen

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.

10/2021

voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
productmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl

voestalpine
ONE STEP AHEAD.